




OPIS OGÓLNY - ZKG 200 -

Włóknina filtracyjna impregnowana węglem aktywnym.
100 % fibry poliestrowe łączone metodą igłowania.



DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg EN 779 (DIN 24185) G 4 (EU 4)

Grubość 12 mm

Nominalna przepustowość 5400 m³/h/m²

Prędkość przepływu 1,5 m/s

Średni stopień filtracji (A_m) 93,5 %

Początkowy opór czystego filtru 44 Pa

Zalecany końcowy opór filtru do wymiany 250 Pa

Chłonność pyłowa 377,0 g/m²

Mentioned values may vary with process related tolerances

Technical data based on Libeltex Labreport 1296 -666

Test Data according EN779/Ashrae 52.76